

See English Equivalent US 4,189,545

SILICONE FOAM* PRODUCTION AND PREPARATION THEREOF

Publication number: JP54135865

Publication date: 1979-10-22

Inventor: FURANKU JIYOSEFU MODEITSUKU

Applicant: GEN ELECTRIC

Classification:

- International: *C08J9/04; C08J9/02; C08L83/07; H01B3/46;
H01B7/295; C08J9/00; C08L83/00; H01B3/46;
H01B7/17; (IPC1-7): C08J9/12; H01B3/46*

- European: C08J9/02; H01B3/46; H01B7/295

Application number: JP19790028310 19790313

Priority number(s): US19780886186 19780313

Also published as:



US4189545 (A1)

JP62169834 (A)

GB2016493 (A)

FR2419962 (A1)

DE2906214 (A1)

[Report a data error here](#)

Abstract not available for JP54135865

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

⑬日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭54—135865

⑪Int. Cl.²
C 08 J 9/12 //
H 01 B 3/46識別記号 ⑫日本分類
25(5) H 501.2
62 C 622⑬公開 昭和54年(1979)10月22日
⑭特許出願番号 7365—4F
6574—5E⑮発明の数 3
⑯審査請求 未請求

(全12頁)

⑭シリコンホームと製法及び用法

⑰特 願 昭54—28310

⑱出 願 昭54(1979)3月13日

優先権主張 ⑲1978年3月13日⑳米国(US)
⑳886186㉑発 明 者 フランク・ジョセフ・モディツ
ク
アメリカ合衆国ニューヨーク州スコチア・リリアン・ドライブ
6番㉒出 願 人 ゼネラル・エレクトリック・カ
ンパニー
アメリカ合衆国12305ニューヨ
ーク州スケネクタディ・リバー
ロード1番

㉓代 理 人 弁理士 生沼徳二 外1名


明 細 書

1. 発明の名称


シリコンホームと製法及び用法

2. 特許請求の範囲

1. (a)式




(式中、R及びR'は炭素原子数1～8のアルキル基、アリール基、ビニル基及び炭素原子数3～8のフルオロアルキル基からなる群より選ばれ、重合体中のビニル含有量は0.0002～5重量%でありxは25℃の重合体粘度が100～1,000,000センチポイズとなるような値である)で表わされる基礎ビニル含有重合体100重量部、(b)充填剤0～200重量部、(c)水100～15,000ppm重量、(d)式



(式中、R²は水素、炭素原子数1～8のアルキル基、アリール基、及び炭素原子数3～8のフルオロアルキル基からなる群より選ばれ、R²は炭素原子数8までのアルキル基及びアリール基からなる群より選ばれ、水素含有分は0.3～1.6重量%でありyは25℃の重合体粘度が5～100センチポイズとなるような値であり又水1モルあたりSiH少なくとも0.2モルが存在する)で表わされる水素化合物重合体1～50重量部、及び(e)白金触媒1～250ppmを含んでなる燃焼抵抗物質として有用なシリコンホーム組成物。

2. 基礎ビニル含有重合体が式



(R'はメチル、フェニル及び3,3,3-トリフルオロプロピルからなる群より選ばれる)で表わされ

る特許請求の範囲第1項記載の組成物。

3 補強充填剤及び増量充填剤からなる群から選ばれた充填剤10～100部が存在する特許請求の範囲第1項記載の組成物。

4 充填剤が粉砕石英である特許請求の範囲第3項記載の組成物。


5 水1モルあたりSiH 0.2～5.0モル存在する特許請求の範囲第1項記載の組成物。

6 水が500～15,000 ppm存在する特許請求の範囲第1項記載の組成物。


7 カーボンブラックが0.1～1.0部存在する特許請求の範囲第1項記載の組成物。

8 ビニル含有オルガノシクロテトラシロキサンである禁止剤が100～10,000 ppm存在する特許請求の範囲第1項記載の組成物。

9 水素化物重合体が式




(式中、 R^1 及び R^2 はメチル、フェニル、3,3,3-



(式中、 R^1 は水素、炭素原子数1～8のアルキル基、アリール基、及び炭素原子数3～8のフルオロアルキル基からなる群から選ばれ、 R^2 は炭素原子数8までのアルキル及びアリール基から選ばれ、水素含有分は0.3～1.6重量%であり、 γ は25℃の重合体粘度が5～100センチポイズとなるような値であり又水1モルあたりSiH少なくとも0.2モル存在する)で表わされる水素化物重合体1～50重量部、及び(9)白金触媒1～250 ppmを混合し、そして(2)この混合物を発泡させ硬化させてエラストマーフォームとする、ことからなる燃焼抵抗特性を具備したシリコンフォームの製造方法。


12 基礎ビニル含有重合体が式



-トリフルオロプロピル及びこれ等の混合物からなる群より選ばれる)で表わされる特許請求の範囲第1項記載の組成物。

10 白金触媒が白金とビニル含有ポリシロキサンとの錯体であり実質的に塩素を含まない特許請求の範囲第1項記載の組成物。

11 (1)(a)式



(式中、 R 及び R' は炭素原子数1～8のアルキル基、アリール基、ビニル基及び炭素原子数3～8のフルオロアルキル基からなる群より選ばれ、重合体のビニル含有量が0.0002～3重量%であり γ は25℃の重合体粘度が100～1,000,000センチポイズとなるような値である)で表わされる基礎ビニル含有重合体100重量部、(b)充填剤0～200重量部、(c)水100～15,000 ppm、(d)式

(式中、 R' はメチル、フェニル及び3,3,3-トリフルオロプロピルからなる群より選ばれる)で表わされる特許請求の範囲第11項記載の方法。

13 補強充填剤及び増量充填剤から選ばれた充填剤10～100部が存在する特許請求の範囲第11項記載の方法。

14 充填剤が粉砕石英である特許請求の範囲第13項記載の方法。


15 水1モルあたりSiHが0.2～5.0モル存在する特許請求の範囲第11項記載の方法。

16 水が500～15,000 ppm存在する特許請求の範囲第11項記載の方法。

17 カーボンブラック0.1～1.0部存在する特許請求の範囲第11項記載の方法。

18 ビニル含有オルガノシクロテトラシロキサンである禁止剤100～10,000 ppmが存在する特許請求の範囲第11項記載の方法。

19 水素化物重合体が式




(式中、 R^2 及び R^3 がメチル、フェニル、3,3,3-トリフルオロプロピル及びこれ等の混合物からなる群より選ばれる)で表わされる特許請求の範囲第1項記載の方法。

20. 白金触媒が白金とビニル含有ポリシロキサンとの錯体であり実質的に塩素を含んでいない特許請求の範囲第1項記載の方法。


21. 工程(2)が室温で行われる特許請求の範囲第1項記載の方法。

22. (1)(a)式



(式中、 R 及び R' は炭素原子数1~8のアルキル基、アリール基、ビニル基及び炭素原子数3~8のフルオロアルキル基からなる群から選ばれ、重合体のビニル含有分は0.0002~3重量%であ

り、 x は25℃の重合体粘度が100~1,000,000センチポイズとなるような値である)で表わされる基礎ビニル含有重合体、(b)充填剤0~200重量部、(c)水100~15,000ppm重量、(d)式



(式中、 R^2 は水素、炭素原子数1~8のアルキル基、アリール基及び炭素原子数3~8のフルオロアルキル基からなる群より選ばれ、 R^3 は炭素原子数8までのアルキル及びアリール基より選ばれ、水素含有分が0.3~1.6重量%であり、 y は25℃の重合体粘度が5~100センチポイズとなるような値であり、又水1モルあたりSiH少なくとも0.2モル存在する)で表わされる水素化物重合体1~250重量部、及び(e)白金触媒1~250ppmを混合して混合物を形成し、(2)この混合物を電気系統の周りに施し、それから(3)この混合物を発泡させてエラストマーシリコンホームを形成することからなる、電気系統を燃焼抵抗シリコ

ンホーム中に封入して電気系統を火災から絶縁する方法。

23. 電気系統が原子力設備の一部である特許請求の範囲第2項記載の方法。

3 発明の詳細な説明

本発明はシリコンホーム組成物に係わり、特に、水が新規な発泡成分であるSiH-オレフィン白金触媒添加シリコンホーム組成物に係わる。

多くのプラント及び建物の建造に於いては、火災のときに容易に燃えないよう又仮に燃えても火災をあまり容易に伝播しないよう、電気系統特に敏感な電気系統を絶縁するよう多くの手段が取られている。従つて、かかる電気系統に対する絶縁性材料としては高温特性を備えたシリコンが大いに望ましい。例えば、シリコンは炭化する傾向があつて電気系統上に保護性の灰を残し、この灰が電気絶縁であつて電気系統をなお保護しその電気的安全性を維持する。従つて、シリコンのこうした燃焼抵抗特性は電気系統特にケーブルに対する絶縁材料としてシリコンを大いに望ま

しくしている。このようにして、ジオルガノポリシロキサンガム、シリカ充填剤、火災遅延添加剤例えば白金又はカーボンブラック及び使用するなら過酸化触媒を含んでなる加熱加硫性シリコンゴム組成物の一つの用途は電気ケーブル中の空隙を充填し火災の場合にこのケーブルを保護することであつた。従つて、このような用途に於いては、上記の基礎組成物のみかあるいはこれに他の火災遅延添加剤を加えたこうした加熱加硫性シリコンゴム組成物は、硬化状態又は未硬化状態のいずれによつてもかなりの時間にわたつて2000°Fの温度までケーブルの電気的安全性を保護していた。

従つて、こうした燃焼抵抗性のシリコン組成物を電気系統特に原子力発電所の電気系統に対する絶縁材料として使うことが大いに望ましかつた。こうした電気系統を封入し保護するのにコンクリートを使用できる。しかし、壁や天井中の不規則な開口にコンクリートを施すコストは極めて費用がかかる。従つて、こうした電気系統の絶

保護にシリコンホームを使うことが望ましくなってきた。事実、火炎遅延性シリコンホームは電気系統の封入及び保護に対してのみならず他の種類の部分を燃焼から或る程度保護する為にも大いに望ましい。

このような火炎遅延性シリコンホームの例は例えば Modic の米国特許第 3 4 2 5 9 6 7 号に見られる。この特許に開示されるシリコンホーム組成物は、ビニル連鎖停止ポリシロキサン、単官能性単位、四官能性単位及び随意成分としての二官能性シロキサン単位よりなる樹脂であるオルガノポリシロキサン共重合体、アスベスト及び繊維質のチタン酸カリウムからなる群より選ばれた無機の繊維質物質、随意成分たる微細分割無機充填剤、白金触媒、オルガノ水素ポリシロキサン及び最後に発泡剤を混ぜて相互に反応させて生成される。こうした発泡剤についてあげられている例は例えばアゾイソブチロニトリル、ジニトロソペンタメチレンテトラミン、ベンゼンスルホンヒドライド、N,N'-ジニトロソ-N,N'-ジメチルテレフ


タルアミド、N,N'-オキシビス(ベンゼンスルホンヒドライド)、テレフタルアジド、アゾジカルボンアミド等である。こうした系は多くの面で適当ではあるが2つの主な欠点があった。即ち、この系は複雑な発泡剤を使う必要があり、この発泡剤は系のコストを増し又高温で発泡した。即ち、この発泡剤を活性化するには、高温が必要とされ、従つて、外部から加熱を適用する必要がある為、既に所定の場所にある電気系統内にてその場で空温に於いてはホームが形成できなかつた。

電気系統を火炎から絶縁するのに受け入れられるシリコンホームを製造するより最近の試みが Smith の米国特許第 3 9 2 3 7 0 5 号に見られる。この特許はシリコンホームについての従来技術をいくつか検討している。この系についての欠点はシラノール含有ポリシロキサンと水素含有ポリシロキサンの反応を要するという点であつた。こうした系では、極めて活性な白金触媒触媒を使わないかぎり良いホームは常に生成される訳ではないことが判つた。この理由は、もし極めて活性


な白金触媒触媒を使わないと、水素ポリシロキサンとヒドロキシ含有ポリシロキサンとの反応速度が遅く、従つて水素の放出速度も遅く、その結果、適当な密度のホームは常に得られなかつた。従つて、ホームの種類や量は反応毎に変わり組成物のパッチ毎に変わる。そこで、高価でなく、しかも殆どどの種類の白金触媒によつて製造できパッチ毎に再生可能なホームを生成するシリコンホームを見つけることが大いに望まれた。更に、隔壁を作るのにコンクリートや石工製品を使わない多くの建物や建物中の隔壁の建造に於いては、こうした隔壁を中空にし内部に何も入れないでおくことが普通であつた。従つて、こうした天井や、特に隔壁を中空にしておくことが特にオフィス用の建物では普通とされていた。従つて従来から、こうした隔壁や天井にシリコン組成物を熱絶縁材そして特に重要なものとして燃焼抵抗材として使うことが今までに提案されていた。ここに、殆どどのタイプの白金触媒によつてパッチ毎に良質のホームに空温で発泡でき高価でないシリコンホ

ームが大いに望ましい。こうしたシリコンホームは建物内での隔壁の建造に際し隔壁中に燃焼抵抗性の材料として、又建物の天井中に絶縁材として使うこともできる。

本発明によつて提供される燃焼抵抗物質として有用なシリコンホーム組成物は(a)式



(式中、R及びR¹は炭素原子数1~8のアルキル基、アリール基、ビニル基及び炭素原子数3~8のフルオロアルキル基からなる群から選ばれ、該重合体中にはビニルが0.0002~5重量%含まれxは該重合体の25℃の粘度が100~1,000,000センチポイズとなるような値である)で表わされる基礎ビニル含有重合体100重量部、(b)充填剤0~200重量部、(c)水100ppm乃至1.5重量部、(d)式



(式中、 R^3 は水素、炭素原子数1～8のアルキル基、アリール基及び炭素原子数3～8のフルオロアルキル基からなる群から選ばれ、 R^2 は炭素原子数8までのアルキル基及びアリール基より選ばれ、水素含有分は0.3～1.6重量%でありそして α 及び γ は該重合体の25℃の粘度が5～100センチポイズとなるような値であつて水1モルあたり81Hが少なくとも0.2モルある)で表わされる水素化物重合体1～50重量部、及び(a)白金触媒1～250 ppmを含んでなる。本発明の方法には殆んどどのタイプの白金触媒が使用でき、特に白金錯体の一つ例えば白金オレフィン錯体が使われる。最も好ましい触媒は白金とビニル含有ポリシロキサンとの白金錯体である。最も好ましくはこうした白金錯体には塩素分が実質的に含まれていない。こうした触媒は極めて効率がよくビニル含有基礎ポリシロキサン重合体を非常に速い速度で水素化

物含有ポリシロキサンと反応させて水素を放出させて本発明方法に於いて良質なホームを形成するので望ましい。しかし、既述したように、他の白金錯体も本発明の範囲内で適当なホームをもたらす。従つて、本発明は最も好ましい白金錯体触媒に限定されない。

基礎ビニル含有重合体が単にビニル末端単位のみを含んでいるのが好ましいが、連鎖単位上にも幾分ビニルを含んでいてもよい。又、連鎖上にもビニルが存在する重合体をビニル含有基礎重合体として使うこともできる。しかし、本発明の方法に於いては組成物中であつてこうした重合体は好ましさを点で劣る。本発明の方法では充填剤も使用できる。充填剤は組成物の火炎遅延性を改善する。更に、他の火炎遅延添加剤例えばカーボンブラックを組成物に使つて本発明の組成物の燃焼抵抗特性を増大できる。水素化物重合体については、適当なホームを生成する為にはかかる水素化物重合体には重合体鎖上に水素原子が含まれている必要がある。しかし、水素化物重合体は末端

ケイ素原子上に水素を有してもよい。即ち、該重合体に水素末端単位が含まれていてもよい。しかし、水素末端単位のみを有し重合体鎖上には水素を含まない場合には水素化物重合体は架橋剤として使用できない。次に、本発明の組成物並びに方法にあつては、適当なホームをもたらすのに十分な水素を放出する為には、水素化物含有ポリシロキサン架橋剤中に水1モルあたり少なくとも0.2モルの水素が存在する必要がある。最後に、この組成物を使つて、諸成分を単に混合しこれ等を反応させてホームを形成する。諸成分を混合すると、諸成分は直ちに互いに反応して水素を放出して適当なシリコンホームを形成し、硬化してシリコンエラストマーホームとなる。しかし、本発明の方法は加熱を必要とせず室温で行うことができる。熱を加えれば、勿論、反応は非常に速い速度で進む。従つて、本発明のシリコンホームは組成物中その場にて室温で形成でき、諸成分を単に混ぜ合わせてからシリコンホームでの充填が望まれる隔壁受容体即ち割れ目に注ぎ込まれ、

得られる混合物は発泡してシリコンエラストマーホームに硬化するが、その際の初期硬化時間は10秒程度であり最終硬化は数分から数時間の時間内に起る。望まれるなら、こうした組成物中に随意に例えばビニル含有環式ポリシロキサンの如き過和を禁止剤を含ませてもよい。封鎖体の内部にてシリコンホームを生成するのが望まれる場合に適用する為には、こうした禁止剤によつて混合物に十分なポットライフを与え、次いで禁止剤が存在しない場合よりも速い速度にて系を室温にて硬化する。熱を加えると系のシリコンホームの形成はづつと速くなる。禁止剤が混合物中に存在すると特に速い。本発明の組成物は封鎖体又は鋳型内に入れてホームをシリコンエラストマーホームの形状ブロックに形成することもできる。本発明のシリコンホームの形成方法の使用については当業者に合わせて変えることができる。


基礎ビニル含有重合体は既述の式(1)を有する。こうした式中にあつて、 R 及び R' は炭化水素及びハロゲン化炭化水素基より選ぶことができ、但し、

該重合体中にはビニル置換基が0.0002～3重量%存在する。このビニル置換基は25℃での重合体粘度が100～1,000,000センチポイズとなるよう存在する必要がある。従つて、こうした炭化水素基及びハロゲン化炭化水素基はアルキル基例えばメチル、エチル、プロピル等、シクロアルキル基例えばシクロヘキシル、シクロヘブチル、シクロオクチル等、単核アリール基例えばフェニル、メチルフェニル、エチルフェニル等、アルケニル基例えばビニル、アリル等から選ぶことができ、より好ましくは、ビニル及びジオルガノポリシロキサン重合体にとって良く知られた他の置換基である。R及びR'は炭素原子数1～8のアルキル基、アリール基例えばフェニル、ビニル基、ハロゲン化炭化水素基例えば炭素原子数3～8のフルオロアルキル基例えば3,3,3-トリフルオロプロピルからなる群より選ばれる。最も好ましくは、R及びR'はメチル、フェニル、ビニル及び3,3,3-トリフルオロプロピル基より選ばれ重合体には前記のビニル置換基が含まれている。勿論、

重合体の好ましい粘度範囲は少し限定されて25℃で2500～250,000センチポイズの範囲であり、好ましいビニル濃度は重合体の0.0002～0.1重量%である。広範囲のビニル濃度を有する重合体が発明で働くが、より限定されたビニル濃度によつても反応が可能でこの場合反応はあまり遅くなく本発明の記述によれば十分なる適当な速度で進み重合体中に適当な架橋を可能にし硬化シリコンエラストマーホームをもたらす。認められるように、粘度の好ましい範囲については、シリコンホーム形成前のビニル混合組成物の粘度はあまり高くないのが好ましく、さもないと組成物の取扱いや注入が難しくなる。従つて、本発明の組成物調製に際してはビニル含有重合体に対しての粘度が低い程好ましい。従つて、上記記述によれば、基礎ビニル含有重合体の粘度が25℃で1000～250,000センチポイズなのが好ましく2500～100,000センチポイズなのが更に好ましい。基礎ビニル含有重合体の粘度が低く保持されると、全組成物の粘度も粘度の高い

基礎ビニル含有重合体の場合よりも低くなり、従つて、組成物の全混合物粘度も低くなり、これによつて、組成物の取扱いがより容易となりシリコンホームを形成することが望まれる開口中への注入もより容易となる。

基礎ビニル含有重合体に対する好ましい式は次のとおりである。



ここにR'はメチル、フェニル、3,3,3-トリフルオロプロピル及びこれ等の混合物からなる群より選ばれる。本発明の基礎ビニル含有重合体の最も好ましい形態にあつては、上記式(3)にあるように、ビニル基がシロキサン末端単位にのみあるのが好ましい。しかし、ビニル単位が重合体連鎖中のシロキサン単位にのみある重合体を使うこともできる。従つて、ビニル単位がシロキサン連鎖上にのみあつて重合体中にビニル終端単位のないシリコンホームが製造できる。しかし、こうした基礎ビニル含有重合体では、ビニル末端シロキサン単位を含んだビニル含有重合体によつてもたらされるシリコンホーム程良い物性のホームはもたらされない。本発明の別のより好ましい具体例では、ビニル基が重合体鎖の末端位置と重合体連鎖中のシロキサン単位上の両方にある重合体を基礎ビニル含有重合体として使用できる。こうした重合体は適当なシリコンエラストマーホームをもたらすが、このようなホームは本発明の方法に使うのに最も好ましい重合体である上記式(3)のビニル終端基礎重合体を使つたときほど望ましくなくそれほど良い物性を持たない。こうしたビニル含有重合体は当業界で周知であり周知の方法によつて製造できる。

非フッ素化重合体に関しては、このようなビニル含有重合体の生成するには、適当なジオルガノジクロロシランを水中で加水分解し、次いで高温にてアルカリ金属水酸化物好ましくはKOHによつて水解物をクラッキングにかけて環式テトラシロキサン(又はフッ素化重合体の場合には環式ト

リシロキサン)を塔頂より選択的に蒸留し、この環式テトラシロキサンを取つて、少量の水酸化カリウム又適当な連鎖停止剤の存在下に於いて高温即ち150℃以上の温度で平衡化させればよい。例えば、式(3)の重合体を生成するには、ジビニルテトラオルガノジシロキサン連鎖停止剤例えばジビニルテトラメチルジシロキサン連鎖停止剤を適当量使用する必要がある。得られた混合物を150℃を越える温度で加熱し環式テトラシロキサンのほぼ85重量%が望みの粘度の線状重合体に転換されるまで平衡させる。この時点で、混合物を冷却し、アルカリ金属水酸化物を適当な過剰な酸例えば硫酸で中和し、未反応環状物を排出させて望みのビニル含有重合体を残留させる。適当なビニル含有環式テトラシロキサンを平衡させて、式(3)のものだけでなしに重合体中にビニルを有するものも適当なビニル含有重合体として得られる。こうしたビニル含有重合体の製造についての更に詳しいことが前記のModicの米国特許第3425967号に見られる。

る。粉碎石英には更に別の利点があつて、組成物から生成される硬化シリコンホームの熱抵抗特性を或る程度増大する。本発明の組成物中に使用できる外の増量充填剤は例えば、二酸化チタン、リトボン、酸化亜鉛、ケイ酸ジルコニウム、シリカエーロゲル、酸化鉄、ケイソウ土、炭酸カルシウム、ガラス繊維、酸化マグネシウム、酸化クロム、酸化ジルコニウム、酸化アルミニウム、α-石英、煅焼粘土、カーボン、グラファイト等である。

フュームドシリカ及び沈降シリカの如き補強充填剤を使う場合には、組成物中の粘度の増大を出来るだけ低く維持する為には、こうした充填剤、更には増量充填剤ですら例えば環式ポリシロキサンかシラザンで処理できる。例えば環式ポリシロキサンによつてシリカ充填剤を処理することはLucasの米国特許第2938009号に開示されている。こうした方法は、しかし、補強充填剤を処理する一つの方法にすぎず、他の試剤による他の方法も当業界で利用できる。

本発明の組成物中の第2の好ましいが真に必要なとされない成分は0~200重量部の充填剤であり、この充填剤は増量充填剤又は補強充填剤のいずれでもよい。増量充填剤が好ましく、補強充填剤例えばフュームドシリカや沈降シリカは任意の濃度で組成物中に入れられると組成物の粘度を不当に増大し、取扱いや注入が難しくなる。しかし、フュームドシリカ及び沈降シリカは、組成物から形成されるシリコンエラストマーホームの物性、即ち、引張強さ並びに引裂き強さを増す利点がある。従つて、本発明のより好ましい具体例では、ビニル含有基礎重合体100部に基つき10~100部の充填剤が使われる。本発明に示した諸成分の濃度は全て基礎ビニル含有重合体100部に基づいている。従つて、補強充填剤及び増量充填剤からなる群から選ばれ、より好ましくは増量充填剤の充填剤が、好ましい具体例にあつては、10~100部使われる。本発明の組成物中に使用でき未硬化組成物の粘度を過度に増大しないような好ましい増量充填剤は粉碎石英であ

補強充填剤を処理する別の方法が例えば

Brownの米国特許第3024126号、Smithの米国特許第3635743号及びBeersの米国特許第3837878号に見られる。こうした成分例えば環式ポリシロキサンも増量充填剤例えば粉碎石英の処理に使うと幾分の利点があり、こうした処理によつて増量充填剤によつて生ずる粘度の増大が緩和される。しかし、既述したように、本発明のシリコンホームの生成に使うのに最も好ましい充填剤は粉碎石英である。石英は組成物の熱抵抗特性を高め並びに最終の硬化シリコンホームにいくつかの向上した物性を付与する。

本発明の組成物中に第3の成分として使うのに好ましいのは、ビニル含有重合体100部に基つき100ppmから1.5重量部の水である。水の使用量が100ppm未満だと、適当に組成物を発泡するのに十分な水素が生じない。本発明の組成物中にあつては、水が発泡剤である。水を使う利点は、毒性がなく、基本の818-オレフィン白金触媒添加組成物から形成されたシリコンホーム

の実際の硬化に加わり放出される蒸気は水素のみであり、そして種々の白金触媒と作用する。本発明のより好ましい具体例では全組成物の500～15000 ppmの水が使われる。これは組成物を適当に発泡させるのに発泡剤としては適当量の水であつて、放出される水素は多すぎることなく少なすぎることなく適当なホームが生成される。従つて、水1モルあたりSiH 0.2～50モルを使うべきである。SiH対水のモル比の好ましい範囲は、水1モルに対しSiH 1モル乃至5モルである。この好ましい範囲内に於いて、水素は好ましい量にて放出されて望みのシリコンホームを生成し、水素の放出も多すぎることなく望みの低密度シリコンホームを生成するのに十分な水素が放出される。シリコンホームは密度が低い程望ましく、これは、ホームを生成する為に使われるシリコン物質が少なくすむ、従つて、ホームはより安くなる。低密度ホームのこうした製造に於いて守るべき唯一の警告事項はホーム中に存在するシリコン物質が不十分だとホーム中に大きな果

ができてホームの物理的強度が十分でなく望ましくないことである。水と反応するのに必要な量より過剰な他の水素化物重合体は白金触媒の存在下で基礎ビニル含有重合体のビニル基に付加してビニル含有重合体を架橋しシリコンホームを形成する。発泡剤としての水の利点はコストがかからず毒性の煙霧を放出しないことである。

本発明の組成物に必要な第4の成分は式(2)の水素化物ポリシロキサンであり、これは1～50重量部存在する必要がある、ここにR¹は水素、炭素原子数1～8のアルキル基、アリール基及び炭素原子数3～8のフルオロアルキル基からなる群より選ばれ、R²は炭素原子数8までのアルキル及びアリール基から選ばれ、水素化物重合体の水素含有分は0.3～1.6重量%であり η 及び γ の値は25℃の重合体粘度が5～100センチポイズとなるような範囲にある。水と水素化物重合体のモル濃度は上記に論じたが、この濃度限度は望ましいホームを生成する為に遵守される必要がある。別の制限事項は水素化物ポリシロキサン重合体の

水素含有分が0.3～1.6重量%であることである。この制限は必ず満たされねばならず、さもないと、水と反応して水素を放出し、又ビニル含有ポリシロキサンのビニル分子と反応して架橋し硬化シリコンホームを形成するのに十分な水素分子が水素化物重合体中に含まれないことになる。重合体中の水素化物が十分でなく即ち0.3重量%の下限を下回ると、ビニル含有重合体を架橋するのに十分な水素が重合体中になくなる。従つて、かかる重合体の水素含有分は、水素ポリシロキサン架橋剤1モルに対する水のモル量として厳格に守られる必要がある。粘度は極めて重要であり η は25℃の重合体粘度が5～100センチポイズより好ましくは5～40センチポイズである。これより高い粘度従つて分子量の水素化物含有ポリシロキサンが使用できるが、しかし、こうした重合体は本発明に使うのに適当な水素化物含有分を得ることも利用することも難しい。その訳は本発明に開示するところに従つて本発明の反応が進むためには、式(3)の水素化物重合体のシロキサン鎖上に水

素を含むことが必要である。水素原子が末端シロキサン単位上に含まれていてもよいが、本発明の反応が進行する為には重合体連鎖上に水素原子を含んでいる必要がある。水素化物重合体の重合体連鎖中に水素原子がないと、適当なシリコンホームは得られない。従つて、本発明の組成物中に於いては、末端シロキサン単位上にのみ水素原子を有する水素化物重合体はシリコンホームの形成すべく働かない。

上記のとおりそして上記に限定したように、R¹は通常ポリシロキサン重合体に係わる、好ましくは脂肪族不飽和基以外の、任意の炭化水素基及びハロゲン炭化水素基、及び水素よりなる群より選ばれる。従つて、R²基は好ましくはアルキル基例えばメチル、エチル、プロピル、シクロアルキル基例えばシクロヘキシル、シクロヘプチル等、単核アリール基例えばフェニル、メチルフェニル、エチルフェニル等、ハロゲン炭化水素基例えばフルオロアルキル基例えば3,3,3-トリフルオロプロピル等から選ぶことができる。更に好ましく

くは、R基は水素、炭素原子数1～8のアルキル基、炭素原子数6～8のアリール基及び炭素原子数3～8のフルオロアルキル基からなる群より選ばれ、最も好ましくは、Rはメチル、フェニル及び3,3,3-トリフルオロプロピル基から選ばれる。R基は炭素原子数8までのアルキル基及びアリール基から選ばれる。ビニル含有重合体には何等水素置換基が含まれず式(2)の水素ポリシロキサン重合体中にはビニル又は脂肪族不飽和置換基がないのが望ましい。上記式(1)の基礎ビニル含有重合体100部あたり式(2)の水素化物ポリシロキサン架橋剤が1～50重量部使われるのが好ましい。非フッ素化水素置換ポリシロキサン重合体の製造は前記のビニル含有重合体の製造より大部簡単である。こうした低粘度水素化物置換ポリシロキサン重合体は基本的には、水素化物置換されているか又はいない適当量の連鎖停止剤を使つて、適当な水素化物置換ジクロロシランとジオルガノジクロロシランとを加水分解して得られる。式(1)のビニル含有重合体の製造並びに水素化物重合体の製造

のいずれにあつても、適当な置換連鎖停止剤は任意のジシロキサン、トリシロキサン又は低分子量線状重合体でよい。水素化物ポリシロキサン重合体の製造に際する加水分解反応に関しては、連鎖停止剤として適当な置換基を有する単官能性シラン、例えば、水素ジメチルクロロシラン、トリメチルクロロシラン、3,3,3-トリフルオロプロピルジメチルクロロシランが使われる。従つて、適当な置換基を有するクロロシランの如き連鎖停止剤を使つて式(2)の低粘度低分子量の水素化物ポリシロキサン重合体の架橋剤を形成できる。又、適当な連鎖停止剤を使い、非常に温和な酸触媒例えば前記のFiltrolの如き酸活性化粘土により適当な環式テトラシロキサンを平衡させてこうした低分子量重合体を形成することもできる。高温で酸触媒を使つて行われるこうした平衡法に於いては、これを好ましくは90℃以上より好ましくは100℃以上の温度で行い、環式テトラシロキサンを平衡させ、この環式テトラシロキサンの約85%を線状重合体に転換し、それから、酸触媒を通過し

て除き、環状物を排出させて望みの線状重合体を与える。

フッ素化重合体については、これより若干異なる方法を使つて製造される。式(1)のビニル含有基礎重合体の場合には、適当なフッ素化環式テトラシロキサンを、或る種の塩基性触媒例えば水酸化セシウム、カリウムシラノレートが存在下に於いて、約90℃若しくは若干これを上回る温度で連鎖停止剤と共に平衡化させ、25℃で少なくとも1,000,000センチポイズまでの粘度を有する線状重合体を50～60%の転換率にて生成し、次いでこの触媒を温和な酸で中和し環状物を排気してフッ素重合体を得る。フッ素化環式テトラシロキサンを得るには、適当なフッ素化ジクロロシランを加水分解し、次いで水解物をKOHでクラッキングしてできるだけ多量の純粋なテトラシロキサンを得る。しかし、こうしたフッ素化重合体、即ち、フッ素置換を受けた式(1)のビニル含有ポリシロキサン重合体を製造する別の好ましい方法は、小解物をKOHでクラッキングし、フッ素化環式テ

トラシロキサンより多量に生成されるフッ素化環式トリシロキサンを塔頂より選択的に注意深く分留して蒸留する。フッ素化環式テトラシロキサンは、アルカリ金属水酸化物触媒によつて平衡させると、高粘度又は低粘度のフッ素置換重合体に転換される。又、こうした環式トリシロキシも温和な塩基性触媒の存在下に於いて平衡化でき、フルオロ置換線状流体、即ち、25℃での粘度が1000～10000センチポイズあるいはそれ以下の粘度をした物質が形成できる。81H-オレフィン付加反応に使われるこうしたフッ素置換重合体の製造に関する更に詳しい点についてはJeramの米国特許第4041010号に見られる。本発明の目的にとつては、式(2)の範囲に入るフッ素置換水素化物ポリシロキサン重合体の生成が望まれるなら、適当なフルオロ置換クロロシランの直接加水分解によつて得ることができる。

最後に、本発明の方法にあつては、白金触媒が一般に1～250 ppmより好ましくは1～200 ppm使われる。本発明の方法に於いては、安定化

された白金錯体を使うと、諸成分中への分散がずつと容易となり、従つて、反応もより速くなる。この SiH -オレフィン付加反応に対しては多くの種類の白金化合物が知られており、こうした多くの白金触媒が本発明の反応にも使用できる。特に光学的清澄性が必要とされるときに好ましい白金触媒は本発明の反応混合物中に可溶な白金化合物触媒である。この白金化合物はAshbyの米国特許第3159601号に記載されているように式 $(\text{PtCl}_2 \cdot \text{オレフィン})_x$ 及び $\text{H}(\text{PtCl}_2 \cdot \text{オレフィン})$ を有する化合物から選ぶことができる。上記2式に示されたオレフィンは殆んどどのタイプのオレフィンでもよいが、好ましくは、炭素原子数2~8のアルケニレン、炭素原子数5~7のシクロアルケニレン又はステレンである。上記式にあつて使用しうる特定のオレフィンはエチレン、プロピレン、ブタレンの種々の異性体、オクタレン、シクロペンテン、シクロヘキセン、シクロヘブテン等である。本発明の組成物に使用しうる更に別の白金含有物質はAshbyの米国特許第315

9662に記載の塩化白金シクロプロパン錯体 $(\text{PtCl}_2 \cdot \text{C}_3\text{H}_6)_x$ である。更に別の白金含有物質はLamoreauxの米国特許第3220972号に記載されている如き、塩化白金酸と、白金1gあたり2モルまでのアルコール、エーテル、アルデヒド及びこれ等の混合物からなる群より選ばれた一員とより形成された錯体である。白金触媒としてだけでなく火炎遅延添加剤としても使われる好ましい白金化合物はKarstedtの米国特許第3775452号に記載されたものである。一般的に言つて、この種の白金錯体はエタノール溶液中で重炭酸ナトリウムの存在下で、4モルの水と水を含んだ塩化白金酸をテトラメチルテトラビニルシクロシロキサンと反応させて形成される。既述したとおり、多くの種類の白金触媒がシリコンホームを生成する本発明の方法に使用でき、本発明の組成物は従来技術の組成物の場合のように特定のタイプの白金触媒に対して敏感ではない。しかし、好ましい本発明での白金触媒は前記Lamoreauxの特許の触媒かKarstedtの特許の触

媒である。本発明の範囲内にあつて好ましい触媒の一つであるKarstedtの白金触媒は、アルコール及び溫和な塩基例えば重炭酸ナトリウムの存在下で塩化白金酸をビニル含有シクロテトラシロキサンかビニル含有低分子量ポリシロキサンと反応させて形成され、実質的に塩素を含まない。こうした触媒は反応性であつて本発明の組成物中に有利に使用できる。本発明の範囲内に入る白金触媒例えばKarstedtの白金錯体触媒の利点は非常に反応性であることであり、外のタイプの白金触媒を使う場合よりも、ホームが早い速度で形成され、水素ガスが早い速度で放出されその結果、望みの低密度がより早い速度で形成される。塩化白金酸とビニル含有シロキサン物質との間に形成される白金錯体は塩素を含んでいるか否かに拘らず、本発明方法にあつて組成物中に触媒として使用することもできる。しかし、ビニル含有シロキサンを塩化白金酸と反応して得られ塩素含有分が実質的に低下された白金錯体触媒は異つた特性を有する触媒であつて、本発明のシリコンホームの製造

により有利に使用される。

最後に、本発明の組成物の低密度シリコンホームは幾分燃焼抵抗がある。本発明のシリコンホームの燃焼抵抗を向上させるには、かかる特性を得るべく別の燃焼抵抗添加剤を組成物に添加しうる。例えば、式(1)の基礎ビニル含有重合体100部に対し、カーボンブラック好ましくは残留硫黄分の低いカーボンブラック0.1~10部を添加しうる。残留硫黄分の低いこうしたカーボンブラックをこうした組成物に加えると最良の火炎抵抗特性が得られる。より好ましくは、基礎ビニル含有重合体100部あたり低残留硫黄分のカーボンブラック0.5~2部を使用できる。カーボンブラックを2部より更に使つても燃焼抵抗特性は増しても大したことはない。従つて、組成物に有利な燃焼抵抗特性を付与する為本発明の組成物に使われるカーボンブラックの好ましい範囲はカーボンブラック0.5~2部である。低残留硫黄分のカーボンブラック0.2部でも組成物に或る程度の燃焼抵抗特性が付与されるが、より望ましい燃

燃焼特性を得るには0.5部の濃度で使うのが望ましい。他の周知の燃焼抵抗添加剤が本発明のシリコーンホームの基本生成反応を阻害せず本発明の組成物のシリコーンエラストマーを形成する際の白金触媒即ち81H-オレフィン白金触媒反応を抑制し毒化しない限りは、これを組成物に加えて本発明組成物のシリコーンホームの燃焼抵抗特性を更に改善しうる。

最後に、本発明の組成物を生成する為、カーボンブラックせしめし使うなら充填剤をビニル含有重合体に導入し、次いで白金触媒をビニル含有重合体か水素化物ポリシロキサン架橋剤のいずれかと混合する。白金触媒はビニル含有重合体中に入れるのが好ましい。水はビニル含有重合体に加えても、水素化物ポリシロキサンに入れてもよい。しかし、同じく、ビニル含有基礎重合体の方が多く従つて水はビニル含有重合体に導入した方が組成物中への導入がより容易となるので好ましい。又、水は反応開始直前に組成物に加えてよい。しかし、二成分系とするため、白金触媒を含まな

い水素化物重合体をビニル含有基礎重合体とは別にして包装するのが有利である。使用者がシリコーンホームを形成するのを望むときには、水素化物ポリシロキサンを水及び白金触媒を含んだビニル含有重合体中に急速に混ぜ込んでも、混合時に水を加えてもよく、組成物は望みの空所中に注入しシリコーンホームに形成させる。次いで組成物は硬化して水素を放出し、ビニル含有基礎重合体が白金触媒の存在下で水素ポリシロキサンと反応して硬化することによりシリコーンホームが形成される。

こうした方法は多くの目的にとつて有利だが、硬化前の混合組成物にある程度の可使用寿命即ちポットライフをもたせるのが時々望まれる。従つて、こうした目的には禁止剤を使うのが普通である。そこで、本発明の組成物には、禁止剤であるビニル含有環式テトラシロキサン例えばテトラメチルテトラビニルシクロポリシロキサンが全組成物に基づき少なくとも200ppm使うのが望ましい。この化合物を組成物に加えると組成物に幾分

の可使用寿命即ちポットライフが与えられる。より好ましくは、室温で5~20分の可使用寿命を組成物に与えるには、全組成物に基づき100ppm~10000ppmの濃度でこうしたビニル含有環式テトラシロキサンが組成物に加えられる。こうした抑制剤の量がこれより少ないと室温での組成物の可使用寿命は認めうる程増大せず、又組成物の10000ppmより多く禁止剤を使つてもよいがその必要はない。前記の濃度でビニル含有環式テトラシロキサンを加えると殆んど用途に対して本発明の組成物に所望量の可使用寿命が付与される。既述のとおり、本発明の組成物は弱い禁止剤の存在なしで使用できる。二成分を混合すると、組成物は直ちに硬化し始め、水素を放出してシリコーンホームを生成する。

既述のとおり、禁止剤はいずれの成分中に存在してもよい。シリコーンホームの調製に関して必要なことは、水がまだ加えられていないなら、適当量の水を加え、二成分を完全に混合し、それから組成物を適当な渠又は鋳型に施し、組成物

を発泡させてシリコーンホームとする。二成分又は二包装物を調製する際に払ふ必要のある注意事項は水素含有ポリシロキサン架橋剤を白金触媒含有基礎成分とは別個の成分中に包装することであり、他の諸成分を包入すべき成分をいずれとするかは調製の望まれる特定の二成分系によつて決まる。


又、上記式(1)、(2)及び(3)中の x 、 y は式(1)、(2)及び(3)の重合体が既述の所望の一般的及び特定の粘度を有するような範囲の整数であり、即ち、式(1)及び(3)の x は基礎ビニル含有重合体が一般的には25℃で100~1000000センチポイズより好ましくは2500~1000000センチポイズの粘度を有するような値であり、又水素化物ポリシロキサン架橋剤を示す式(2)中の y は25℃の重合体粘度が一般に5~100センチポイズ、好ましくは5~50センチポイズ特に5~40センチポイズとなるような範囲の値である。

以下、本発明の実施を示めず目的として実施例を示めず。これ等実施例は本発明を限定したり

その範囲を定めたりする目的では与えられていない。部は全て重量による。

実施例 1

25℃で3500センチボイズの粘度を有し0.0014重量%のビニル含有分を有するビニル末端ジメチルポリシロキサン重合体20部に、水2滴(0.05部)とテトラメチルテトラビニル環式テトラシロキサン2滴を加えた。この混合物に、既述のKarstedtの白金錯体の形をした白金20ppmを加えた。この組成物に残留硫黄分の低いカーボンブラック1部を含むブラックマスターバッチ2部を加えた。この基本混合物を硬化し発泡する為に、式



を有し25℃の粘度20センチボイズ、水素含有分1.5重量%の水素ポリシロキサンを、上記混合物100部に10部加えた。約30秒混合後、触媒添加混合物は発泡し始めゲル化しだした。ホー

ムの膨張は2分以内に完了し、1時間後には完全に硬化した。硬化したホームをブンゼンバーナの炎にさらすと、白熱したが火炎を取り除くと燃焼は維持されなかつた。本発明の組成物及び方法では、2成分を混合するやいなやそして存在する禁止剤の効果が消えるやいなや、水素ポリシロキサンがビニル含有ポリシロキサンと反応してシリコーンホームを硬化し形成する。禁止剤が存在しないと直ちに起るシリコーンエラストマーホームを形成する初期の反応が進行後、最終硬化の為に1~12時間経過させると最終の硬化シリコーンエラストマーホームが得られる。

実施例 2

25℃で3500センチボイズの粘度を有しビニルジメチルシロキサン末端停止ポリジメチルシロキサンをとり、これにKarstedt触媒の形態の白金30ppmを加えて組成物Aを形成した。以下の表に示されるように下記の諸成分を表記の量にて組成物Aに加えた。

組成物B・・・水

組成物C・・・メチルビニルシクロテトラシロキサン

組成物D・・・ケイ素結合水素含有分1.5%のトリメチルシロキサン末端停止ポリメチル水素シロキサン

表 1

組成物	A	B	C	D
1	30	0.03	0.04	0.5
2	30	0.03	0.04	1.0
3	60	0.03	0.04	1.0
4	90	0.03	0.04	1.0
5	120	0.03	0.04	1.0

上記表中の組成物全ては数分内にホームを生成した。

実施例 3

25℃の粘度70000センチボイズのビニルメチルシロキサン末端停止ポリジメチルシロキサンにKarstedt触媒の白金25ppmを加えた。この70000センチボイズのビニル重合体100部に水0.05部とメチルビニル環状物0.04部を

加えた。次いで、実施例2の組成物D5部を上記のものに加えたところ、直ちに水素ガスが発生された。この混合物は発泡し始め非常に微細なセル組織のホームを生成した。このホームのセル(細胞)寸法は25℃で3500センチボイズの低粘度ビニル重合体を使って作ったホームよりもづつと微細であつた。

実施例 4

25℃で380センチボイズの粘度を有するビニルジメチル末端停止ポリシロキサン10.5部、10ミクロンのα-石英2.4部、カーボンブラック0.1部、及びLamoreauxの特許に定義され白金30ppmを与えるのに十分な量の白金触媒を配合して混合物を調製した。この混合物に、水1滴(0.028部)及びメチルビニルシクロテトラシロキサン0.03部を加えた。次いで、実施例2の組成物D1部を加えたところ45秒混合後にホームが形成し始めた。得られたホームの比重は0.4であり火災遅延性であつた。その限定酸素指数(Limiting Oxygen Index)は33.0であつた。